



HS krycí lak 2:1

Vlastnosti:

Krycí lak s vysokým obsahem sušiny na bázi vysoce kvalitních akrylových pryskyřic. Univerzálně použitelný pro dvouvrstvé lakování. Vynikající odolnost povětrnostním vlivům.

Odolnost proti žloutnutí, velmi vysoký lesk a dobrá plnivost.

Vydatnost: 6 - 8 m²/l

Obsah VOC:

Nesplňuje zákonné požadavky na obsah VOC v Evropě a USA (VOC <420 g/l)

Obsah VOC v přípravku: 501 g/l

Obsah VOC v aplikační směsi: 505,5 g/l

Zpracování:

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti.

Stříkácí pistolí:

Provozní tlak: 2,2 - 2,5 bar

Tryska: 1,2 - 1,4 mm

Počet vrstev: 2

Odvětrání: 5 - 10 min. mezi vrstvami

Schnutí:

Teplota objektu 20°C: proti prachu po 30 min., na dotyk po 12 hod., pro montáž po 24 hod.

Teplota objektu 60°C: proti prachu po 5 min., na dotyk po 30 min., pro montáž po 2 hod.

Technické údaje:

Míchací poměr	2 : 1 na objem
Tužidlo	0407
Ředidlo	0505 (přídavek ca. 10 %)
Viskozita pro stříkání při 20°C	18 s 4 mm DIN
Tloušťka suché vrstvy	40 - 50 µm
Barva	transparentní

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 3 roky.